



## Tetti Monteringslim

NOBB modulnummer 23023393

Produktnummer	Produktnavn	Nobb-nummer
330510	Monteringslim Tetti 290 ml.	44299920

### 1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

#### Beskrivelse

Tetti monteringslim er et nøytralt fuktherdende monteringslim, fritt for løsemidler og phtalater. Gir en sterk og samtidig elastisk lim fuge.

Tetti monteringslim er luktfri, hurtigherdende og har en meget god bestandighet mot klimatiske påvirkninger.

#### Bruksområde

Tetti monteringslim kan brukes ute og inne, på vegg, tak og gulv. Utmerket til f.eks. sammenføring av Tetti våtromsplater, oppsetting av speil, paneler, akustikkpater, fliser, trappeneser mm.

Hefter på de fleste materialer så som tre, glass, betong, murstein, plexiglass, malte flater mm.

#### Farger

Hvit



### 2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Limtype	Nøytralt Silan Modifisert Polymer (SMP), 1-komponent.
Konsistens	Thixotropisk masse
Holdbarhet	2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring
Emballasje	Patron, 290 ml.
Overmalbar	Ja
Hardhet	Ca. 60 Shore A (ISO 868)
Bruddstyrke	3.0 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)
Bruddforlengelse	200 % (ISO 37)
Elastisitet	±20%
Bestandighet	Temperatur . ca. -40 - +90 °C
Klimatisk aldring	God

**3. MONTERING/UTFØRELSE****Bruksanvisning:**

**Forberedelse av materialer:** Flatene som skal limes skal være rene, tørre, fri for slipemiddel, fettstoff, støv og løse partikler. Tetti monteringslim kan brukes på, utover Tetti våtromsplater, overflater som murstein, betong, eternitt, tre, glass, de fleste metaller, de fleste malte overflater samt flere plast og gummityper.

Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør det alltid utføres tilstrekkelige vedheft forsøk før igangsettelse av især store oppgaver.

**Anvendelsestemperatur:** Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C.

**Påføring:** Tetti Monteringslim påføres i limstrenger på underlaget eller materialet i en innbyrdes avstand av 5 - 20 cm, avhengig av styrkekrav. Enkelte oppgaver kan kreve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens veiledninger.

Ved sammenføring av Tetti våtromsplater skal minimum 2 limstrenger påføres ca. 7-10 mm fra hver ytterkant av platen.

**Forbruk:** 2 – 3 m<sup>2</sup>/patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.

**Monterings tid:** Monter innenfor 10-20 minutter etter påføring av limstrenger.

**Montering:** Emnene presses omhyggelig sammen.

Ved oppsetting av tunge emner, eller i forbindelse med spesielle monteringsoppgaver, kan det være nødvendig å understøtte, eller på annet vis holde materialene på plass inntil limet er herdet.

Lim fugen herder med ca. 2 mm/døgn avhengig av fuktighet og temperatur.

**Rengjøring:** verktøy rengjøres og lim fjernes med terpentin.

Herdet lim kan kun fjernes mekanisk.

Hender og hud vaskes med såpe og vann.

**NS 3420-kode for utførelse**

**NS 3451-kode for bygningsdel**

**Referanse til NBI byggetaljer**

**Transport og lagring**

Lagres tørt og kjølig

#### 4. AVFALLSBEHANDLING

**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

08 04 10 Annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det som er nevnt i 08 04 09.

15 01 10 Emballasje som inneholder rester eller som er forurenset av farlig avfall.

#### 5. HMS-REFERANSER

Tetti monteringslim inneholder ingen giftige eller miljøfarlige stoffer.

Se punkt 6. og HMS-datablad.

**Miljødeklarasjon, miljømerking**

-

**Karakterer i henhold til ECProduct (nivå 1)**

-

#### 6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

**Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Tetti monteringslim oppfyller kravet for M1-certifisering.

Report No. 392-2014-00230501\_02, utstedt av Eurofins Product Testing A/S.NA

**CE-merking****Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

#### 7. ANSVARLIG FIRMA

**Produsent/importør** Askøy Murerverktøy AS

**Adresse** Storebotn 65

**Postnr. og poststed** 5309 KLEPPESTØ

**Telefon** 55 94 74 94

**Telefaks** 55 94 74 95

**E-post** [ragnar@askmur.no](mailto:ragnar@askmur.no)

**Internett** [www.askmur.no](http://www.askmur.no)