

Produktnummer	Produktnavn	Nobb-nummer
1330	Membranmatte for sluk 37x37 cm	23281660
133010	Membranmatte for sluk 40x80 cm	51591305
133015	Membranmatte for sluk 40x120 cm	51591313
1331	Membranbånd selvkl. 10 cm x 10 m	23281678
1332	Membranbånd selvkl. 10 cm x 20 m	24012429

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

TETTI® butyl bånd og mansjetter er selvklebende og består av Butyl gummi, 80 gr. Non woven Polypropylene (PP) fiberduk og Silikonbehandlet dekkpapi.

Bruksområde

Båndet kan benyttes til å tette og forsterke plateskjøter, overganger mellom gulv og vegg, hjørner og skruefester.

Mansjetten benyttes primært for tetting rundt sluk sammen med smøremembran.

TETTI® butyl bånd og mansjetter fester godt på de fleste materialer så som metall, glass, porselen, betong, sementbaserte flater, polykarbonat, tre og gipsplater. Unngå TPE og myk PVC.

Farger

Grå / Hvit

Overflatebehandling

Tilbehørsprodukter



2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

<u>Mansjett</u>			
Størrelse	Lengde	Bredde	Tykkelse
37 cm x 37 cm	37 cm ±3 mm	37 cm ±3 mm	1,15 ±0,15 mm
40 cm x 80 cm	80 cm ±3 mm	40 cm ±3 mm	1,15 ±0,15 mm
40 cm x 120 cm	120 cm ±3 mm	40 cm ±3 mm	1,15 ±0,15 mm
<u>Bånd</u>			
Størrelse	Lengde	Bredde	Tykkelse
10 cm x 10 m	10 m +20 -10 cm	10 cm ±3 mm	0,9 ± 0,15 mm
10 cm x 20 m	20 m +20 -10 cm	10 cm ±3 mm	0,9 ± 0,15 mm

<u>Egenskaper</u>	<u>Ytelse</u>	<u>Standard</u>
Utseende	Hvit duk med grå butylgummi	Visuelt
Hovedmateriale	Isobutylene – Isoprengummi (IIR)	
Klebefri tid	Forblir klebrig	
Lagringstid	2 år, i romtemperatur fra produksjonsdato	
Densitet	1,1 – 1,3	
Egenvekt, g/m ²	950 ±50	
Brukstemperatur C°	-35 – 60	
Påføringstemperatur C°	5 – 30	
Strekfasthet (MPa)	>2 / bestått	ISO-527-1 / ETAG 022 annex B
% Elastisitet til brudd	>400	ISO-527-1
Vannløslighet	Ikke vannløselig	
Bøyetest ved lav temperatur (-30 C° i 24 timer)	Ingen forandringer observert	D 2136
Perforeringsmotstand. 500 gr. droppet fra høyde (mm)	>500	ISO 7765
Vanntetthet	Bestått	EN 1928B / ETAG 022 annex E
Vanndamp motstandsfaktor μ	>30000 (sd \approx 60m)	DIN EN 12086
Vanndamp transportfaktor g/h.m ²	0,035	ASTM E96
Brennbarhet	Bestått	DIN 4102/1
Vedheft til metall, glass, porselen, betong, sement, polykarbonat	God	
Vedheft til stoff / tekstiler, tre og gipsplater	God	

3. MONTERING/UTFØRELSE

Laveste påføringstemperatur er 5 C°. Dette gjelder også underlaget.

Området som skal dekkes av produktet rengjøres grundig. Støv, fett og annet smuss fjernes med dertil egnet vaskemiddel,

Ved montering fjernes dekkpapiret. Båndet eller mansjetten strykes ut med håndflaten slik at friksjon oppstår for beste vedheft. Påse at der ikke blir luftbobler under. Dersom luftbobler oppstår ved monteringen kan disse som regel gnis ut med håndflaten. Båndet eller mansjetten må ikke strekkes ved montering.

TETTI® butyl bånd og mansjetter skal alltid dekkles med godkjent smøremembran i tilstrekkelig mengde iht. membranleverandørens anvisninger.

Påfør membran slik at hele båndet eller mansjetten blir dekket.

Vedr. slukmansjett skal denne også dekkles med membran under ev. klemmring (se illustrasjon).



Transport og lagring

Lagres tørt og kjølig (+5 - +25 C°) i original emballasje.

Lagringstid: 2 år fra produksjonsdato.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

08 04 10 Annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

15 01 01 Emballasje av papir og papp/kartong

5. HMS-REFERANSER

TETTI® Butyl bånd og mansjett inneholder ingen giftige eller miljøfarlige stoffer.

Miljødeklarasjon, miljømerking

-

Karakterer i henhold til ECoProduct (nivå 1)

Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

TETTI® butyl bånd og mansjett inngår som en del av TETTI® våtromssystem, godkjent av Sintef Certification iht. EAD 030437-00-0503. TG 20107 og TG 20431

Produktet er testet iht. REACH Regulation EC. No. 1907/2006 av TÜV Rheinland Ltd.

Der er ikke påvist noen stoffer fra Authorization List eller Candidate list. (Report No. IND/BLR/CH/2011/03833).

CE-merking

TETTI® butyl bånd og mansjett inngår i TETTI® våtromssystem.

Der foreligger ingen harmonisert europeisk produktstandard for våtromsplatesystemer eller mansjetter.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Askøy Murerverktøy AS
Adresse	Storebotn 65
Postnr. og poststed	5309 Kleppestø
Telefon	+47 55 94 74 94
E-post	ragnar@askmur.no
Internett	www.askmur.no